

Gemäß Maschinenrichtlinie 93/68, Temperaturbereich - 50° C bis + 60° C,
Längenangabe als Nutzlänge

Bestell- Nr.	Tragfähigkeit einfach	Breite	Mindest- nutzlänge
	[t]	[mm]	[m]
231556....	10	75	3
231558....	15	90	3
231560....	20	90	3
231562....	25	125	3
231564....	30	125	3
231566....	40	125	3
231568....	50	145	3
231570....	60	145	3
231572....	70	175	3
231574....	80	205	3
231578....	120	220	3



Andere Längen und Tragfähigkeiten auf Anfrage.
Lieferbar bis 150 t.

Dyneema ist eine Hoch Molekulare Polyethylen Faser (HMPE), welche die max. Stärke mit minimalem Gewicht vereint.

Dichte	: 0,97 g/cm³
Ausdehnung	: 0,5 % bei max. Last
Anwendungsdehnung	: vergleichbar mit Drahtseilschlingen
Gewichtsreduzierung	: zu Drahtseilschlingen >80% zu Polyesterschlingen >59%
Einsatztemperaturen	: - 50° C bis + 60° C
Umweltbeständigkeit	: sehr gut bei Wasser, Feuchtigkeit, gute Resistenz gegen Chemikalien und Mikroorganismen, gute Resistenz gegen Säuren und Laugen (aus Sicherheitsgründen bei uns nachfragen)
Feuchtigkeitsaufnahme	: 0 %

Dyneema ist der eingetragene Markenname der Firma DSM

NEUMANN GMBH Hebesysteme Fördertechnik	Paul-Ehrlich-Straße 5a 63128 Dietzenbach	Tel. 06074 8504-0 Fax 06074 850412	E-Mail info@neumann-gmbh.com www.neumann-gmbh.com
--	---	---------------------------------------	---